FICHE TECHNIQUE COLFORT 170/FR

ADHÉSIF EN SOLUTION À BASE DE CAOUTCHOUCS POLYCHLOROPRÈNES ET DE RÉSINES SYNTHÉTIQUES EN SOLVANTS. CONÇU POUR LE COLLAGE DE LAMINÉS PLASTIQUES SUR BOIS ET AGGLOMÉRÉS, PLINTHES, REVÊTEMENTS DE SOLS EN CAOUTCHOUC, LINOLÉUMS, MOQUETTES, NEZ DE MARCHES, BORDS, PANNEAUX SUR SUPPORTS VARIÉS.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solvants	Normes CEE
Poids spécifique 20°C	0,900
Viscosité (Epprecht à 20°C tours/m)	4.800
pH	6-7
Couleur	jaune - marron
Température d'application	supérieure à +10°C
Temps ouvert	10-15 minutes
Dilution	Diluants de la même marque
Rendement	200-300 gr/m^2
Stockage	Conserver à temp. min. +5°C
Resistance à la chaleur	de 50 à 60 degrés

MODE D'EMPLOI

Les deux surfaces à coller doivent être propres. Etaler l'adhésif à l'aide d'une spatule dentée ou bien au pinceau sur les deux surfaces. Attendre l'évaporation complète des solvants. L'on peut ensuite procéder au collage en exerçant une forte pression.

EMBALLAGE

Pots de 2 Kg - Barils de 20 Kg
Précautions d'emploi: Craint le gel. Inflammable. Doit être utilisé dans un environnement bien ventilé et hors de portée de flammes ou étincelles.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.
Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy
Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196
www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it PIVA 03412200242